

# ГЕРМЕТИК ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ СОНЕТИК (SONETIK) АКРИЛ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Акрил – однокомпонентный акриловый герметик, предназначен для герметизации стыков и соединений в каркасных и бескаркасных обшивных конструкциях стен, потолков и перегородок. Служит для снижения вибрации, передающейся по твердым элементам в звукоизоляционных системах, тем самым повышая собственные звукоизолирующие свойства всей конструкции. Безопасный негорючий состав, обладает адгезией к большинству строительных материалов (металл, пластик, стекло и т.д.). Прост и удобен в применении, наносится с помощью монтажного пистолета.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичное соединение и заполнение швов, стыков, щелей в звукоизоляционных системах

## СОСТАВ

Акриловый латекс

## ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные и бескаркасные звукоизоляционные системы для стен и потолков, герметизация стыков



## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

| Название                                 | Тара       | Объем, мл | Вес, кг |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил | туба       | 310       | 0,35    |
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил | файл-пакет | 600       | 0,9     |
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил | ведро      | 5000      | 7       |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Повышенные виброакустические свойства
- ♦ Адгезия к большинству строительных материалов
- ♦ Надёжно герметизирует стыки и соединения любых размеров
- ♦ Устойчив к воздействию УФ-излучения
- ♦ Не имеет специфического запаха
- ♦ Не является агрессивной средой

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Паспорт безопасности Герметик Сонетик (Sonetic) Акрил
-  Протокол акустических испытаний Герметик Сонетик (Sonetic) акриловый №219-32 от 15.06.2021
-  СГР Герметик Сонетик (Sonetic) акриловый
-  Сертификат соответствия ГОСТ-Р Герметик Сонетик (Sonetic) до 20.02.2026
-  Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  **Скачать все документы (5) шт.**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сонетик

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Динамический модуль упругости при нагрузках, МПа | не более 3                 |
| Запах                                            | при затвердевании не имеет |
| Цвет                                             | белый                      |
| Растворимость в воде                             | нерастворимый              |
| Температура воспламенения, °C                    | 150                        |
| Плотность, кг/л                                  | 1,5                        |
| Усадка                                           | 10-15%                     |
| Текучесть, мм                                    | 0                          |
| Рабочая температура применения, °C               | от -20 до +35              |
| Рабочее время                                    | 60 мин                     |

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке, погрузке и разгрузке виброакустического герметика Сонетик необходимо обеспечить его сохранность от повреждений.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре до +35°C, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод. Допускается хранение в закрытых картонных коробках, в 5 ярусов.

Для виброакустического герметика Сонетик Акрил допускается кратковременная заморозка (не более 5 дней), количество циклов замораживания/размораживания не более 5. Перед использованием необходимо дать материалу отстояться не менее 24 часов при температуре +20-25°C.

Прогнозируемый срок службы не менее 20 лет.

| Модификации                                           | Упаковка | Количество в упаковке, шт. | Размер упаковки, (ДхШхВ), мм | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил (туба)       | коробка  | 25                         | 260x260x240                  | 12               | 0,016                          |
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил (ведро)      | паллета  | 80                         | 1200x800x900                 | 578              | 0,864                          |
| Герметик виброакустический Сонетик Акрил (файл-пакет) | коробка  | 12                         | 365x205x155                  | 10,8             | 0,012                          |

Материал грузится в фуру кратно коробкам. Класс опасности груза – безопасный груз.

Срок годности: 18 месяцев с момента производства.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

