

ЛЕНТА ВИБРОФЛОР

ТУ 8397-001-89778459-2012

ТНВЭД 5603149000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Виброфлор – это специализированная вибродемпфирующая лента на основе полиэфирного волокна первичной обработки без связующих добавок. Высокие демпфирующие характеристики ленты достигаются за счет её пористо-волокнистой структуры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Виброакустическая прокладка в каркасных и бескаркасных звукоизоляционных системах

СОСТАВ

Полиэфирное волокно первичной обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

Акустическая развязка при монтаже каркасных и бескаркасных систем звукоизоляции, устройство «плавающих полов» под стяжку, прокладка при устройстве деревянных полов на лагах.



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м*	Ширина, мм*	Толщина, мм*	Площадь, м ² *	Монтаж
Лента Виброфлор 6 мм	15	100	6	1,5	1 слой
Лента Виброфлор 4 мм	15	100	4	1,5	2 слоя

* в соответствии с техническими условиями возможны отклонения до 4%

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Полиэфирное волокно первичной обработки без связующих добавок
- ♦ Экологическая безопасность
- ♦ Универсальность
- ♦ Стойкость и долговечность
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Можно использовать в помещениях любого назначения

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия лента Виброфлор (Vibroflor) до до 29.06.28
-  Отказное в обязательной пожарной сертификации, лента Виброфлор, СтопЗвук V
-  Сертификат соответствия Надёжность Виброфлор - Сделано в России до 25.03.27
-  Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  **Скачать все документы (4) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики

Лента Виброфлор

Разрывная нагрузка по длине, кН/м	5,8
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	3,45
Неровнота по массе, %	4
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	0,036

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха 60-80%.

При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении ленты должна обеспечиваться сохранность от ударов, повреждений, загрязнения и воздействия влаги. Транспортировка ленты производится в горизонтальном положении.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Модификации	Упаковка	Диаметр рулона, мм	Ширина рулона, мм	Объем рулона, м ³	Вес рулона, кг	Норма загрузки в еврофуру, рул	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента Виброфлор 6 мм	рулон	340	100	0,009	1,1	3960	4515

Продукция поставляется поштучно в рулонах, упакованных в термоусадочную пленку. Возможна паллетная загрузка при согласовании.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play