

SOUNDWOOL ПИКсель НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Пиксель НГ – это негорючие акустические панели для подвесных потолков. Декоративное покрытие соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, обладает высоким уровнем светоотражения, высокой влагостойкостью, устраняет гулкость и способствует улучшению акустики в помещении. Панели изготовлены из твёрдого минерального волокна, поверхность которого обрабатывается декоративной краской на основе жидкого калийного стекла. В линейке представлены открытая кромка А, кромка E15 и E24 для монтажа с утопленным профилем. Класс пожарной опасности НГ (КМ0).



НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

СОСТАВ

Минеральное волокно высокой плотности, декоративное покрытие на основе жидкого калийного стекла

ПРИМЕНЕНИЕ

Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Тип кромки	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Тип поверхности	Наличие складского остатка
СаундВул Пиксель НГ	А	0,6 x 0,6	12	0,36	гладкая/перфорированная	на складе
СаундВул Пиксель НГ	А	1,2 x 0,6	12	0,72	гладкая/перфорированная	на складе
СаундВул Пиксель НГ	E15/E24	0,6 x 0,6	12	0,36	гладкая/перфорированная	под заказ
СаундВул Пиксель НГ	E15/E24	1,2 x 0,6	12	0,72	гладкая/перфорированная	под заказ
СаундВул Пиксель НГ	A/E15/E24	0,6 x 0,6	15	0,36	гладкая/перфорированная	под заказ
СаундВул Пиксель НГ	A/E15/E24	1,2 x 0,6	15	0,72	гладкая/перфорированная	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Улучшение акустики
- ♦ Негорючий материал – класс НГ
- ♦ Высокий уровень светоотражения
- ♦ Влагостойкость
- ♦ Универсальный дизайн
- ♦ Простой и быстрый монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия Саундвул Пиксель до 15.07.27
- Обязательный пожарный сертификат Саундвул Пиксель (SoundWool Pixel) НГ до 06.10.29
- Пожарный сертификат Саундвул Пиксель НГ до 14.07.29
- Экспертное заключение Саундвул (SoundWool)
- Подвесные потолки SoundWool Pixel НГ
- Скачать все документы (5) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	12 мм	15 мм
Плотность, кг/м ³	300-360	315-420
Нагрузка на конструкцию без учёта подсистемы, кг/м ²	3,6-4,2	4,7-5,2
Вес панели (0,6x0,6 / 1,2x0,6)	1,3/3	1,7/3,75
Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,6-0,8	
Светоотражение	80%	
Теплопроводность, λ, Вт/мК	0,06	
Влагоустойчивость	85%	
Чистка поверхности плит	сухой или влажной тряпкой	
Класс горючести	НГ (КМ0)	

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	К-во панелей в кор., шт.	Площадь панелей в кор., м ²	Вес коробки, кг	Размер коробки, мм	К-во кор. на паллете, шт	Кол-во паллет в фуре	Площадь панелей в фуре, м ²
СаундВул Пиксель НГ 0,6 x 0,6, 12 мм	коробка	20	7,2	26	600x600x240	36	20	5184
СаундВул Пиксель НГ 1,2 x 0,6, 12 мм	коробка	10	7,2	26	1200x600x240	36	19	4924,8
СаундВул Пиксель НГ 0,6 x 0,6, 15 мм	коробка	16	5,76	27	600x600x240	36	17	3525
СаундВул Пиксель НГ 1,2 x 0,6, 15 мм	коробка	8	5,76	30	1200x600x200	36	17	3525

Размер паллеты 1200x1200x2310 мм.

Панели хранятся в упаковке (плёнка или бумага), сложенными в штабеля высотой не более 2 м, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Разгрузка производится штабелёром или автопогрузчиком. Ручная разгрузка не рекомендуется в связи с риском повреждения панелей.

Не бросать! Переносить материал аккуратно, по одной пачке, без наклона. Панели длиной более 1 м придерживать при подъёме одновременно со всех сторон. Не наступать на панели и не ставить на них тяжёлые предметы. Взаимодействовать с панелями следует в специальных перчатках, чтобы защитить их от грязи и повреждений.

Срок хранения 24 месяца. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен

Срок службы не менее 10 лет.



Не более 4 коробок в вертикальный ряд



Не мочить изделие и упаковку



Избегать контакта с твердыми и острыми предметами



Не ставить панели и коробки на торец и углы



Хрупкое. Не сгибать. Не ронять.



Размещать выше человеческого роста



Дотрагиваться только в чистых перчатках



Не держать за один край. Возможен излом

8 800 551 81 13

technosonus.ru